



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONI N.4 FRANTUMATO 15/25

Rev. 10 del 16.01.2023 - Pagina 1 di 1



1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo	Frantumato 15/25
2. Identificazione del prodotto	Aggregato naturale grosso 12,5/31,5
3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione in accordo alla EN 13043:2002/AC:2004	Aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico
4. Nome ed indirizzo del produttore	CAVE ASFALTI DELL' AGNESE s.r.l. - via IV Novembre n. 28 - 33080 Roveredo in piano (PN)
5. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione	2+
6. Organismo notificato	L'organismo notificato RINA Services S.p.A., n. 0474, ha effettuato l'ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica e la sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica e rilasciato il certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica 0474-CPR-0222
7. Prestazione dichiarata secondo EN 13043:2002/AC:2004	
Si allega scheda di marcatura CE (allegato n.1) con indicate le prestazioni del prodotto del prodotto:	
<input type="checkbox"/> Frantumato 15/25 - Aggregato naturale grosso 12,5/31,5	
8. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui all'allegato n°1	
Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.	

Firmato a nome e per conto del fabbricante.

Roveredo in piano (PN), 16.01.2023

LEGALE RAPPRESENTANTE – Dell'Agnese Massimo

Firma _____



Allegato: n°1 copia delle informazioni di accompagnamento di marcatura CE del Frantumato 15/25 - Aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico



0474

SCHEDA DI MARCATURA

Allegato n°1 alle DoP N.4
rev.00CAVE ASFALTI DELL'AGNESE s.r.l. - via IV Novembre n. 28 - 33080 Roveredo in piano (PN)
Sito produttivo e deposito: Cava Lovere-Ferro - Roveredo in piano (PN) - 3308008
0474-CPR-0222Descrizione prodotto **FRANTUMATO 15/25**

N° norma europea	EN 13242:2002+A1:2007	EN 12620:2002+A1:2008	EN 13043:2002	EN 13139:2002
Titolo della norma	Aggregati per materiali non legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade	Aggregati per calcestruzzo	Aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico	Aggregati per malta
Denominazione da norma			Aggregato naturale grosso 12,5/31,5	
REQUISITI GEOMETRICI				
Dimensione degli aggregati			12,5/31,5	
Granulometria	Generalità		G _c 90/10	---
	Aggregato grosso		G _{25/15}	---
Forma dell'aggregato grosso	Aggregato fine ed in frazione unica	---	G _{TC} NR	---
	Appiattimento		F _{I 10}	---
Contenuto di conchiglie nell'aggregato grosso	Forma		S _{I 15}	---
	Contenuto di conchiglie nell'aggregato grosso	---	---	---
Percentuale di superfici frantumate negli aggregati grossi	---	---	C _{100/0}	---
Spigolosità dell'aggregato fine	---	---	E _{NR}	---
Contenuto di fini			f _{0,5}	---
Qualità dei fini	Equivalente in sabbia (SE)		---	---
	Blu di metilene (MB)		MB _r NR	---
REQUISITI FISICI				
Resistenza alla frammentazione dell'aggregato grosso	Los Angeles		LA ₂₀ (*vd Frant. 8/15)	---
	Valore d'urto		SZ _{NR}	---
Resistenza alla levigabilità e all'abrasione dell'aggregato grosso da utilizzare per strati di usura	Valore di levigabilità (VL)	---	---	---
	Resistenza alla levigazione	---	PSV ₄₃ (*vd Frant. 8/15)	---
	Resistenza all'abrasione superficiale (AAV)	---	AAV ₁₀ (*vd Frant. 8/15)	---
	Resistenza all'usura	---	M _{DE 10} (*vd Frant. 8/15)	---
	Resistenza all'abrasione da pneumatici chiodati	---	A _{NR}	---
Massa volumica delle particelle			2,82 Mg/m ³	---
Assorbimento di acqua			0,6%	---
Massa volumica in mucchio			NPD	---
Classificazione dei costituenti di aggregati grossi riciclati			---	---
REQUISITI CHIMICI				
Composizione chimica			Petrografia	---
Contaminanti leggeri grossi			m _{PLC} 0,1	---
Solfato solubile in acido			---	---
Zolfo totale			---	---
Solfato idrosolubile			---	---
Cloruri			---	---
Altri componenti	Componenti che alterano la velocità di presa e di indurimento delle miscele con leganti idraulici	---	---	---
	Componenti che alterano la stabilità di volume delle scorie d'altoforno e d'acciaieria	---	V _{NR}	---
	Componenti idrosolubili	---	---	---
	Impurità	---	---	---
	Costituenti che alterano la velocità di presa e di indurimento del calcestruzzo	---	---	---
	Contenuto di carbonato negli aggregati fini per strati di usura delle pavimentazioni in calcestruzzo	---	---	---
	Componenti che alterano la velocità di presa e di indurimento della malta	---	---	---
Perdita al fuoco	---	---	---	---
REQUISITI DI DURABILITA'				
"Sonnenbrand" del basalto			SB _{NR}	---
Resistenza al gelo e disgelo	Petrografia		---	---
	Assorbimento di acqua		0,6%	---
	Gelo e disgelo		F ₁	---
	Prova solfato di magnesio		---	---
Resistenza allo shock termico			V _{1,1}	---
Affinità degli aggregati grossi ai leganti bituminosi			a 6 ore: 90% a 24 ore: 70%	---
Stabilità di volume - ritiro per essiccamento			---	---
Reattività alcali-silice			---	---
Sostanze pericolose	Emissione di radioattività		Non radiattivo	
	Rilascio metalli pesanti		Entro i limiti di soglia previsti dal D.M. 186/06	
	Rilascio idrocarburi poliaromatici			
	Rilascio di altre sostanze pericolose			

CURVA TIPICA (*)	
Vagli (mm)	Pass. (%)
80	100,0
63	100,0
40	100,0
31,5	100,0
20	78,9
16	35,4
14	16,0
12,5	6,7
10	1,2
8	0,4
6,3	0,2
4	0,1
2	0,1
1	0,1
0,500	0,1
0,250	0,1
0,125	0,1
0,063	0,1

NOTA 1

Natura petrografica
Clasti di varia natura tra cui rocce carbonatiche e rocce silicoclastiche in presenza maggiore; in minore quantità rocce magmatiche e metamorfiche. Tra le rocce carbonatiche presenza di calcari micritici e dolomitici; tra le rocce magmatiche presenza di graniti. Presenti clasti di natura silicoclastica (arenarie). Da un punto di vista mineralogico presenza di calcite e/o dolomite (rocce carbonatiche), quarzo e feldspati (rocce magmatiche) fillosilicati e plagioclasio (rocce metamorfiche).

NOTA 2

Provenienza
Cava Lovere-Ferro - Roveredo in Piano (PN)

Legenda:	--- Non prevista dalla norma
Data emissione documento:	16/01/2023
(*) Curva tipica aggiornata al:	16/01/2023
Requisiti aggiornati al:	16/01/2023

**CAVE ASFALTI
di DELL'AGNESE S.r.l.**
33080 ROVEREDO IN PIANO (PN)