



# DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONI N.3 FRANTUMATO 8/15

Rev. 07 del 07.02.2020 - Pagina 1 di 1



1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo	Frantumato 8/15
2. Identificazione del prodotto	Aggregato naturale grosso 6,3/12,5
3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione in accordo alla EN 13043:2002/AC:2004	Aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico
4. Nome ed indirizzo del produttore	CAVE ASFALTI DELL' AGNESE s.r.l. - via IV Novembre n. 28 - 33080 Roveredo in piano (PN)
5. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione	2+
6. Organismo notificato	L'organismo notificato RINA Services S.p.A., n. 0474, ha effettuato l'ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica e la sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica e rilasciato il certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica 0474-CPR-0222
<b>7. Prestazione dichiarata secondo EN 13043:2002/AC:2004</b> Si allega scheda di marcatura CE (allegato n.1) con indicate le prestazioni del prodotto del prodotto: <input type="radio"/> Frantumato 8/15 - Aggregato naturale grosso 6,3/12,5	
<b>8. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui all'allegato n°1</b> Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.	

Firmato a nome e per conto del fabbricante.

Roveredo in piano (PN), 07.02.2020

LEGALE RAPPRESENTANTE

Firma \_\_\_\_\_

Allegato: n°1 copia delle informazioni di accompagnamento di marcatura CE del Frantumato 8/15 - Aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico



0474

## SCHEMA DI MARCATURA

Allegato n°1 alle DoP N.3  
rev.00CAVE ASFALTI DELL'AGNESE s.r.l. - via IV Novembre n. 28 - 33080 Roveredo in piano (PN)  
Sito produttivo e deposito: Cava Lovere-Ferro - Roveredo in piano (PN)

08

0474-CPR-0222

Descrizione prodotto **FRANTUMATO 8/15**

N° norma europea	EN 13242:2002+A1:2007	EN 12620:2002+A1:2008	EN 13043:2002	EN 13139:2002
Titolo della norma	Aggregati per materiali non legati elegati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade	Aggregati per calcestruzzo	Aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico	Aggregati per malta
Denominazione da norma			Aggregato naturale grosso 6,3/12,5	
<b>REQUISITI GEOMETRICI</b>				
Dimensione degli aggregati			6,3/12,5	
Granulometria	Generalità		G <sub>90/20</sub>	---
	Aggregato grosso		G <sub>25/15</sub>	---
	Aggregato fine ed in frazione unica	---	G <sub>TC</sub> NR	---
Forma dell'aggregato grosso	Appiattimento		FI <sub>10</sub>	---
	Forma		SI <sub>15</sub>	---
Contenuto di conchiglie nell'aggregato grosso	---		---	---
Percentuale di superfici frantumate negli aggregati grossi	---	---	C <sub>300/10</sub>	---
Spigolosità dell'aggregato fine	---	---	E <sub>C3</sub> NR	---
Contenuto di fini			f <sub>0,5</sub>	---
Qualità dei fini	Equivalente in sabbia (SE)		---	---
	Blu di metilene (MB)		MB <sub>r</sub> NR	---
<b>REQUISITI FISICI</b>				
Resistenza alla frammentazione dell'aggregato grosso	Los Angeles		LA <sub>20</sub>	---
	Valore d'urto		SZ <sub>NR</sub>	---
Resistenza alla levigabilità e all'abrasione dell'aggregato grosso da utilizzare per strati di usura	Valore di levigabilità (VL)	---	---	---
	Resistenza alla levigazione	---	PSV <sub>42</sub>	---
	Resistenza all'abrasione superficiale (AAV)	---	AAV <sub>10</sub>	---
	Resistenza all'usura	---	M <sub>DE</sub> 10	---
	Resistenza all'abrasione da pneumatici chiodati	---	A <sub>N</sub> NR	---
Massa volumica delle particelle			2,80 Mg/m <sup>3</sup>	---
Assorbimento di acqua			0,7%	---
Massa volumica in mucchio	---		NPD	---
Classificazione dei costituenti di aggregati grossi riciclati			---	---
<b>REQUISITI CHIMICI</b>				
Composizione chimica	---		Petrografia	---
Contaminanti leggeri grossi	---		m <sub>PLC</sub> 0,1	---
Solfato solubile in acido	---		---	---
Zolfo totale	---		---	---
Solfato idrosolubile	---		---	---
Cloruri	---		---	---
Altri componenti	Componenti che alterano la velocità di presa e di indurimento delle miscele con leganti idraulici	---	---	---
	Componenti che alterano la stabilità di volume delle scorie d'altoforno e d'acciaieria	---	V <sub>NR</sub>	---
	Componenti idrosolubili	---	---	---
	Impurità	---	---	---
	Costituenti che alterano la velocità di presa e di indurimento del calcestruzzo	---	---	---
	Contenuto di carbonato negli aggregati fini per strati di usura delle pavimentazioni in calcestruzzo	---	---	---
Perdita al fuoco	Componenti che alterano la velocità di presa e di indurimento della malta	---	---	---
	Perdita al fuoco	---	---	---
<b>REQUISITI DI DURABILITA'</b>				
"Sonnenbrand" del basalto		---	SB <sub>NR</sub>	---
Resistenza al gelo e disgelo	Petrografia	---	---	---
	Assorbimento di acqua	---	0,7%	---
	Gelo e disgelo	---	F <sub>1</sub>	---
	Prova solfato di magnesio	---	---	---
Resistenza allo shock termico	---	---	V <sub>LA</sub> 1	---
Affinità degli aggregati grossi ai leganti bituminosi	---	---	a 6 ore: 85% a 24 ore: 65%	---
Stabilità di volume - ritiro per essiccamento	---		---	---
Reattività alcali-silice	---		---	---
Sostanze pericolose	Emissione di radioattività		Non radiattivo	
	Rilascio metalli pesanti		Entro i limiti di soglia previsti dal D.M. 186/06	
	Rilascio idrocarburi poliaromatici			
	Rilascio di altre sostanze pericolose			

CURVA TIPICA (*)	
Vagli (mm)	Pass. (%)
80	100,0
63	100,0
40	100,0
31,5	100,0
20	100,0
16	100,0
14	100,0
12,5	98,4
10	71,2
8	37,6
6,3	7,3
4	1,1
2	0,6
1	0,4
0,500	0,3
0,250	0,2
0,125	0,1
0,063	0,1

NOTA 1	
Natura petrografica	
Clasti di varia natura tra cui rocce carbonatiche e rocce siliciclastiche in presenza maggiore; in minore quantità rocce magmatiche e metamorfiche. Tra le rocce carbonatiche presenza di calcari micritici e dolomitici; tra le rocce magmatiche presenza di graniti. Presenti clasti di natura siliciclastica (arenarie). Da un punto di vista mineralogico presenza di calcite e/o dolomite (rocce carbonatiche), quarzo e feldspati (rocce magmatiche) fillosilicati e plagioclasio (rocce metamorfiche).	

NOTA 2	
Provenienza	
Cava Lovere-Ferro - Roveredo in Piano (PN)	

Legenda:	--- Non prevista dalla norma
Data emissione documento:	07/02/2020
(*) Curva tipica aggiornata al:	07/02/2020
Requisiti aggiornati al:	07/02/2020

CAVE ASFALTI  
di DELL'AGNESE (S.r.l.)  
33080 ROVEREDO IN PIANO (PN)