



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONI N.6

TONDO 15/30

Rev. 08 del 18.01.2021 - Pagina 1 di 1



1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo	Tondo 15/30
2. Identificazione del prodotto	Aggregato naturale grosso 16/31,5
3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione in accordo alla EN 12620:2002+A1:2008	Aggregati per calcestruzzo
4. Nome ed indirizzo del produttore	CAVE ASFALTI DELL' AGNESE s.r.l. - via IV Novembre n. 28 - 33080 Roveredo in piano (PN)
5. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione	2+
6. Organismo notificato	L'organismo notificato RINA Services S.p.A., n. 0474, ha effettuato l'ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica e la sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica e rilasciato il certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica 0474-CPR-0221
7. Prestazione dichiarata secondo EN 12620:2002+A1:2008	
Si allega scheda di marcatura CE (allegato n.1) con indicate le prestazioni del prodotto del prodotto:	
<input type="checkbox"/> Tondo 15/30 - Aggregato naturale grosso 16/31,5	
8. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui all'allegato n°1	
Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.	

Firmato a nome e per conto del fabbricante.

Roveredo in piano (PN), 18.01.2021

LEGALE RAPPRESENTANTE | -Dell'Agnese Massimo

Firma

Allegato: n°1 copia delle informazioni di accompagnamento di marcatura CE del Tondo 15/30 - Aggregati per calcestruzzo



0474

SCHEDA DI MARCATURA

Allegato n°1 alle DoP N.6
rev.00CAVE ASFALTI DELL' AGNESE s.r.l. - via IV Novembre n. 28 - 33080 Roveredo in piano (PN)
Sito produttivo e deposito: Cava Lovere-Ferro - Roveredo in piano (PN)

08

0474-CPR-0221

Descrizione prodotto **TONDO 15/30**

N° norma europea	EN 13242:2002+A1:2007	EN 12620:2002+A1:2008	EN 13043:2002	EN 13139:2002
Titolo della norma	Aggregati per materiali non legati eleganti con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade	Aggregati per calcestruzzo	Aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico	Aggregati per malta
Denominazione da norma		Aggregato naturale grosso 16/31,5		
REQUISITI GEOMETRICI				
Dimensione degli aggregati		16/31,5		
Granulometria	Generalità	G _C 85/20		
	Aggregato grosso	G _T 15		
	Aggregato fine ed in frazione unica	---		
Forma dell'aggregato grosso	Appiattimento	FI 15		
	Forma	SI 15		
Contenuto di conchiglie nell'aggregato grosso	---	SC _{NR}		
Percentuale di superfici frantumate negli aggregati grossi	---	---		
Spigolosità dell'aggregato fine	---	---		
Contenuto di fini		f _{1,5}		
Qualità dei fini	Equivalente in sabbia (SE)	SE _{NR}		
	Blu di metilene (MB)	MB _{NR}		
REQUISITI FISICI				
Resistenza alla frammentazione dell'aggregato grosso	Los Angeles		LA ₂₅ (*vd Tondo 15/20)	
	Valore d'urto		SZ _{NR}	
	Valore di levigabilità (VL)	---	VL _{4,3} (*vd Tondo 15/20)	
Resistenza alla levigabilità e all'abrasione dell'aggregato grosso da utilizzare per strati di usura	Resistenza alla levigazione	---	---	
	Resistenza all'abrasione superficiale (AAV)	---	AAV ₁₀ (*vd Tondo 15/20)	
	Resistenza all'usura	---	M _{DE 10} (*vd Tondo 15/20)	
	Resistenza all'abrasione da pneumatici chiodati	---	A _N NR	
Massa volumica delle particelle		2,81 Mg/m ³		
Assorbimento di acqua		0,7%		
Massa volumica in mucchio	---	NPD		
Classificazione dei costituenti di aggregati grossi riciclati		Rcu _{NR} , Rb _{NR} , Ra _{NR}		
REQUISITI CHIMICI				
Composizione chimica		---		
Contaminanti leggeri grossi		---		
Solfato solubile in acido		AS _{0,2}		
Zolfo totale		S ₁		
Solfato idrosolubile		SS _{NR}		
Cloruri		0,01%		
Altri componenti	Componenti che alterano la velocità di presa e di indurimento delle miscele con leganti idraulici	---		
	Componenti che alterano la stabilità di volume delle scorie d'altoforno e d'acciaieria	---	V _{NR}	
	Componenti idrosolubili	---	---	
	Impurità	---	---	
	Costituenti che alterano la velocità di presa e di indurimento del calcestruzzo	---	Non presenti	
	Contenuto di carbonato negli aggregati fini per strati di usura delle pavimentazioni in calcestruzzo	---	NPD	
Componenti che alterano la velocità di presa e di indurimento della malta	---	---		
Perdita al fuoco	---	---		
REQUISITI DI DURABILITA'				
"Sonnenbrand" del basalto		---		
Resistenza al gelo e disgelo	Petrografia	---		
	Assorbimento di acqua	---		
	Gelo e disgelo	---	F ₁	
	Prova solfato di magnesio	---	MS _{NR}	
Resistenza allo shock termico	---	---		
Affinità degli aggregati grossi ai leganti bituminosi	---	---		
Stabilità di volume - ritiro per essiccamento	---	NPD		
Reattività alcali-silice	---	N.R. EP _{NR} BM _{0,1}		
Sostanze pericolose	Emissione di radiattività	---	Non radiattivo	
	Rilascio metalli pesanti	---	Entro i limiti di soglia previsti dal D.M. 186/06	
	Rilascio idrocarburi poliaromatici	---		
	Rilascio di altre sostanze pericolose	---		

CURVA TIPICA (*)	
Vagli (mm)	Pass. (%)
80	100,0
63	100,0
40	100,0
31,5	99,6
20	27,3
16	4,1
14	1,3
12,5	0,7
10	0,5
8	0,3
6,3	0,2
4	0,1
2	0,1
1	0,1
0,500	0,1
0,250	0,1
0,125	0,1
0,063	0,1

NOTA 1
Natura petrografica
Clasti di varia natura tra cui rocce carbonatiche e rocce silicoclastiche in presenza maggiore; in minore quantità rocce magmatiche e metamorfiche. Tra le rocce carbonatiche presenza di calcari micritici e dolomitici; tra le rocce magmatiche presenza di graniti. Presenti clasti di natura silicoclastica (arenarie). Da un punto di vista mineralogico presenza di calcite e/o dolomite (rocce carbonatiche), quarzo e feldspati (rocce magmatiche) fillosilicati e plagioclasio (rocce metamorfiche).

NOTA 2
Provenienza
Cava Lovere-Ferro - Roveredo in Piano (PN)

Legenda: --- Non prevista dalla norma
Data emissione documento: 18/01/2021
(*) Curva tipica aggiornata al: 18/01/2021
Requisiti aggiornati al: 18/01/2021

**CAVE ASFALTI
di DELL'AGNESE S.r.l.**
33080 ROVEREDO IN PIANO (PN)