



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONI N.6 TONDO 15/30

Rev. 07 del 07.02.2020 - Pagina 1 di 1



1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo	Tondo 15/30
2. Identificazione del prodotto	Aggregato naturale grosso 16/31,5
3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione in accordo alla EN 12620:2002+A1:2008	Aggregati per calcestruzzo
4. Nome ed indirizzo del produttore	CAVE ASFALTI DELL' AGNESE s.r.l. - via IV Novembre n. 28 - 33080 Roveredo in piano (PN)
5. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione	2+
6. Organismo notificato	L'organismo notificato RINA Services S.p.A., n. 0474, ha effettuato l'ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica e la sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica e rilasciato il certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica 0474-CPR-0221
7. Prestazione dichiarata secondo EN 12620:2002+A1:2008	
Si allega scheda di marcatura CE (allegato n.1) con indicate le prestazioni del prodotto del prodotto:	
<input type="radio"/> Tondo 15/30 - Aggregato naturale grosso 16/31,5	
8. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui all'allegato n°1	
Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.	

Firmato a nome e per conto del fabbricante.

Roveredo in piano (PN), 07.02.2020

LEGALE RAPPRESENTANTE

Firma _____

Allegato: n°1 copia delle informazioni di accompagnamento di marcatura CE del Tondo 15/30 - Aggregati per calcestruzzo



0474

SCHEDA DI MARCATURA

Allegato n°1 alle DoP N.6
rev.00CAVE ASFALTI DELL'AGNESE s.r.l. - via IV Novembre n. 28 - 33080 Roveredo in piano (PN)
Sito produttivo e deposito: Cava Lovere-Ferro - Roveredo in piano (PN)

08

0474-CPR-0221

Descrizione prodotto **TONDO 15/30**

N° norma europea	EN 13242:2002+A1:2007	EN 12620:2002+A1:2008	EN 13043:2002	EN 13139:2002
Titolo della norma	Aggregati per materiali non legati elegati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade	Aggregati per calcestruzzo	Aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico	Aggregati per malta
Denominazione da norma		Aggregato naturale grosso 16/31,5		
REQUISITI GEOMETRICI				
Dimensione degli aggregati		16/31,5		
Granulometria	Generalità	G _C 85/20		
	Aggregato grosso	G _T 15		
	Aggregato fine ed in frazione unica	---		
Forma dell'aggregato grosso	Appiattimento	FI ₁₅		
	Forma	SI ₁₅		
Contenuto di conchiglie nell'aggregato grosso	---	SC _{NR}		
Percentuale di superfici frantumate negli aggregati grossi	---	---		
Spigolosità dell'aggregato fine	---	f _{1,5}		
Contenuto di fini		SE _{NR}		
Qualità dei fini	Equivalente in sabbia (SE)	MB _{NR}		
	Blu di metilene (MB)			
REQUISITI FISICI				
Resistenza alla frammentazione dell'aggregato grosso	Los Angeles	LA ₂₅ (*vd Tondo 15/20)		
	Valore d'urto	SZ _{NR}		
Resistenza alla levigabilità e all'abrasione dell'aggregato grosso da utilizzare per strati di usura	Valore di levigabilità (VL)	VL ₄₂ (*vd Tondo 15/20)		
	Resistenza alla levigazione	---		
	Resistenza all'abrasione superficiale (AAV)	AAV ₁₀ (*vd Tondo 15/20)		
	Resistenza all'usura	M _{DE 10} (*vd Tondo 15/20)		
	Resistenza all'abrasione da pneumatici chiodati	A _N NR		
Massa volumica delle particelle		2,83 Mg/m ³		
Assorbimento di acqua		0,8%		
Massa volumica in mucchio		NPD		
Classificazione dei costituenti di aggregati grossi riciclati		RcU _{NR} ; Rb _{NR} ; R _{NR}		
REQUISITI CHIMICI				
Composizione chimica		---		
Contaminanti leggeri grossi		---		
Solfato solubile in acido		AS _{0,2}		
Zolfo totale		S ₁		
Solfato idrosolubile		SS _{NR}		
Cloruri		0,02%		
Altri componenti	Componenti che alterano la velocità di presa e di indurimento delle miscele con leganti idraulici	---		
	Componenti che alterano la stabilità di volume delle scorie d'altoforno e d'acciaieria	V _{NR}		
	Componenti idrosolubili	---		
	Impurità	---		
	Costituenti che alterano la velocità di presa e di indurimento del calcestruzzo	Non presenti		
	Contenuto di carbonato negli aggregati fini per strati di usura delle pavimentazioni in calcestruzzo	---	NPD	
Componenti che alterano la velocità di presa e di indurimento della malta	---	---		
Perdita al fuoco		---		
REQUISITI DI DURABILITA'				
"Sonnenbrand" del basalto		---		
Resistenza al gelo e disgelo	Petrografia	---		
	Assorbimento di acqua	---		
	Gelo e disgelo	F ₁		
Prova solfato di magnesio		MS _{NR}		
Resistenza allo shock termico		---		
Affinità degli aggregati grossi ai leganti bituminosi		---		
Stabilità di volume - ritiro per essiccamento		NPD		
Reattività alcali-silice		Non reattivo		
Sostanze pericolose	Emissione di radioattività	Non radiattivo		
	Rilascio metalli pesanti	Entro i limiti di soglia previsti dal D.M. 186/06		
	Rilascio idrocarburi poliaromatici			
	Rilascio di altre sostanze pericolose			

CURVA TIPICA (*)	
Vagli (mm)	Pass. (%)
80	100,0
63	100,0
40	100,0
31,5	100,0
20	26,2
16	3,3
14	1,5
12,5	0,9
10	0,4
8	0,3
6,3	0,2
4	0,1
2	0,1
1	0,1
0,500	0,1
0,250	0,1
0,125	0,1
0,063	0,1

NOTA 1	
Natura petrografica	
Clasti di varia natura tra cui rocce carbonatiche e rocce silicoclastiche in presenza maggiore; in minore quantità rocce magmatiche e metamorfiche. Tra le rocce carbonatiche presenza di calcari micritici e dolomiti; tra le rocce magmatiche presenza di graniti. Presenti clasti di natura silicoclastica (arenarie). Da un punto di vista mineralogico presenza di calcite e/o dolomite (rocce carbonatiche), quarzo e feldspati (rocce magmatiche) fillosilicati e plagioclasio (rocce metamorfiche).	

NOTA 2	
Provenienza	
Cava Lovere-Ferro - Roveredo in Piano (PN)	

Legenda:	---	Non prevista dalla norma
Data emissione documento:	07/02/2020	
(*) Curva tipica aggiornata al:	07/02/2020	
Requisiti aggiornati al:	07/02/2020	

CAVE ASFALTI
di DELL'AGNESE S.r.l.
33080 ROVEREDO IN PIANO (PN)